
MAALITYYPPI	Vesiohenteinen dispersiomaali kuiviin sisätiloihin.	
KÄYTTÖ	IDEO PRO 3:lla voidaan maalata uusia ja aiemmin maalattuja betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- sekä rakennuslevypintoja. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriikot 211 ja 311. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään .	
<hr/>		
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	N. 32 tilavuus-%	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.	
Käytännön riittoisuus	Ennen maalattu pinta Tasoite ja puukuitulevy Betoni- ja rappauspinta	7 - 10 m ² /l 5 - 8 m ² /l 4 - 7 m ² /l
Tiheys	n. 1,5 g/ml	
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH		
- pölykuiva	30 min kuluttua	
- päällemaalattavissa	1 h kuluttua	
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.	
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.	
Kiilto	Täyshimmeä	
Värisävyt	Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.	
Pesun- ja kulutuksenkesto	Maalipinnan kulutuksen kesto on vähäinen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoiluokka on 4 (ISO 11998).	
<hr/>		
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.	

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään sopivalla pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Maalipinnan hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä maalipintaa on käsiteltävä varoen.

Maalipinta ei kestä vaurioitumatta kosteaa pyyhintää tai pesuaineita. Likaantuneella pinnalla on käytettävä kuivapuhdistusta: varovaista pyyhintää, harjausta, imurointia tms.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2117_Tuoteseloste.pdf